

PITTURE DI FONDO

10.50 **impiego**
materiali ferrosi in genere

caratteristiche

Antiruggine al fosfato di zinco e pigmenti inerti non solubili. Le caratteristiche anticorrosive sono esaltate dal legante a modificazione fenolica, che assicura una buona adesione e resistenza alle intemperie. La formulazione esclude completamente l'impiego di piombo e cromo, in accordo con gli attuali orientamenti ecologici. Ideale quale prima mano anticorrosiva per tralicci, ponti, palificazioni, carpenteria metallica in genere, in atmosfere marine o industriali.

preparazione ed applicazione

Pulizia manuale o meccanica del ferro, purché in assenza di calamina. A pennello, preferibilmente, oppure rullo, spruzzo airless, previa aggiunta di ns Diluente Itaca o ns Diluente per Sintetici.

INOXITAL MINIO

**antiruggine oleofenolica
a base di fosfato di zinco**

confezioni lt 0,500 - 2,500 - kg 15

colori arancio minio

peso specifico 1,2÷1,3 kg/lt

viscosita' 150÷160 " Coppa Ford a 20°C

aspetto Opaco

spessore 40÷50 micron

resa media 8÷10 mq/lt

essiccazione 1÷2 ore al tatto
24 ore in profondità

subito dopo l'uso lavare gli attrezzi con ragia minerale o diluente sintetico



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione