

ECOLINEA

50.75

impiego
legno in genere

caratteristiche

Impregnante a base di resine sintetiche, agenti battericidi e filtri anti U.V. Fa risaltare la naturale venatura del legno valorizzandola. Rende il legname trattato resistente alle intemperie, all'azzurramento. Previene inoltre il formarsi di muffe, fungo blu e funghi xilofagi del legno. Pigmentato con ossidi di ferro specifici per il legno, fortemente resistenti all'aggressione dei raggi U.V. Protegge e decora il legno donando anche al meno pregiato un gradevole aspetto naturale e assicurando una forte resistenza ai raggi ultravioletti.

preparazione ed applicazione

Su legno nuovo: dopo l'applicazione della prima mano, a prodotto asciutto carteggiare il pelo del legno con carta 150/180. In caso di legno resinoso tenere il manufatto in verticale in luogo caldo o esposto all'azione diretta dei raggi solari per almeno 48 ore, al fine di far trasudare la resina presente, quindi eliminarla completamente.

Su legno già verniciato: carteggiare fino ad arrivare a legno nudo, pulire, eliminare parti non aderenti o in via di distacco.

Non applicare in condizione di temperature basse (-5°). Su legno nuovo, asciutto e pulito applicare 1 o 2 mani. Su legni già verniciati l'applicazione dovrà essere preceduta dalla totale asportazione. Tra una mano e l'altra lasciar trascorrere 2 - 3 h.

NON SFOGLIA. NON SFOGLIA. TEME IL GELO

confezioni lt 2,5 - lt 0,750

colori colori cartella

peso specifico 1,00÷1,02 kg/lt

viscosità liquido

aspetto

spessore

resa media 10÷12 mq/lt

essiccazione asciutto 8÷10 ore - secco 2÷3 ore

con acqua subito dopo l'utilizzo



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione