

# ECOLINEA

50.10 **impiego**  
ogni tipo di superficie

### caratteristiche

Smalto acrilico ad acqua lucido per interni ed esterni, idoneo ad ogni tipo di impiego e superficie. Nel pieno del rispetto dell'ambiente IDROLAC non contiene sostanze pericolose, quali solventi o metalli pesanti, e' inodore e non infiammabile ed essicca più rapidamente non ingiallisce e non sfoglia con il tempo. Protezione del ferro o acciaio, cemento, ed e' molto resistente agli agenti atmosferici ed alla luce. Presenta inoltre una elevata resistenza ai fumi industriali ed alla salsedine. Ideale per **ambienti interni molto frequentati (scuole, ospedali, ecc.) dove si richiede una resistenza ai lavaggi ripetuti per una condizione di igiene perfetta**

### preparazione ed applicazione

Ferro: se nuovo, dopo pulizia, applicare una mano di Idroprimer e poi due di smalto; se c'e' ruggine eliminata quella più grossolana, applicare una mano di Trasfer, convertitore di ruggine, e procedere come sopra. Legno: se nuovo applicare una mano di Idrocem (fondo per legno), stuccare, carteggiare e applicare 2 mani di smalto, dopo aver rimosso vecchie pitture sfoglianti. Lamiera zincata: dopo accurata pulizia applicare una mano di Idroprimer e, a finire, due di smalto. Muri e cemento: se puliti ed asciutti applicare direttamente due o tre mani di smalto. Si applica tal quale a pennello, o a rullo, senza diluire. Teme il gelo.

**confezioni** lt 14 - lt 2,5 - lt 0,750

**colori** colori cartella + 940 tinte con

**peso specifico** 1,2 kg/lt

**viscosita'** 85 K.U.

**aspetto** lucido

**spessore** 40 micron

**resa media** 8÷10 mq/lt

**essiccazione** asciutto 45' secco 4÷5h

con acqua subito dopo l'utilizzo



SS Jonica 106 km 9 74123  
Taranto Casella Postale 2265  
tel. 099.4751707  
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione