



PRODOTTI INDUSTRIALI E DILUENTI

110.05

impiego
uso industriale

EPORED bicomponente fondo anticorrosivo bicomponente

caratteristiche

Antiruggine a base di resine epossipoliammidica e pigmenti anticorrosivi, per la protezione del ferro e dei metalli in genere. Trova impiego principale quale primer per acciaio sabbiato e spazzolato, privo di calamina e su lamiera zincata nuova e vecchia.

preparazione ed applicazione

Acciaio: sabbiatura al grado Sa 2. Compatibilita' con vecchie pitture previa spazzolatura e lavaggio.
Lamiera zincata: Eliminare i sali bianchi mediante spazzolatura ed eseguire un accurato sgrassaggio.



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione

confezioni	COMP A KG 20 - COMP B KG 2,7
colori	7038 grigio agata
peso specifico	1,4÷1,5 kg/lt
viscosita'	tixotropico
aspetto	opaco
spessore	80-100 micron
resa media	gr 300-400/mq
essiccazione	1÷2 h al tatto - 8÷10 h in profondità . Intervallo di sopravverniciatura a 20°C
pulizia attrezzi	diluyente EPOSSIDICO